

深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

TBM EM-60L GREASE

特性:

- 能和大部份橡胶、塑胶相容;
- 低温性能极佳;
- 良好的耐腐蚀性;
- 低渗流, 可用于要求清洁场所;
- 不含有机硅, 可防止接触点失效;
- 低电流, 控制电损;
- 建议使用温度范围-60℃~130℃。

主要应用:

- 适合塑料或粉末冶金齿轮的微小型行星减速电机、管状机电、直流减速机电
- 汽车的塑料部件、电气设备、精密设备、音响设备以及办公设备;
- 需要低扭矩和低温润滑的部件;
- 塑料/塑料接触、金属/金属接触、塑料/金属接触。

主要技术参数:

项目	参考范围	典型数据	试验标准
外观	白色均匀油膏	白色均匀油膏	目测
锥入度 0.1mm	290~305	298	GB/T 269
NLGI 等级	1.5~2	1.5	--
滴点 ℃	≥180	205	GB/T 4929
钢网分油 (100℃, 30h) %	≤5.0	2.7	SH/T 0324
蒸发度 (120℃, 1h) %	≤2.0	0.25	SH/T 0337
腐蚀 (T2 铜片, 100℃, 24 h)	≤1b	1b	GB/T 7326 甲
磨斑直径 (392N, 60min) mm	--	0.46	SH/T 0204
低温扭矩 (-40℃) mN·m			
启动	--	126	SH/T 0338
运转 60min	--	18	

注意事项:

- 使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品;
- 启用后应及时将盒盖严, 以免混入杂质影响使用效果;
- 本品应贮存于清洁、干燥避光处;
- 自生产之日起, 36 个月未启用, 建议使用前取样检测后使用。