

深圳市通贝斯润滑技术有限公司

电话: 13543292376

广东省深圳市宝安区沙井街道沙头东园工业区 39 幢

TBS SHC100 460 007

特性:

- 优异的抗氧化性;
- 优良的高低温性能;
- 优异的抗腐蚀性能和抗水性能;
- 优异的润滑性和高负荷性;
- 优良的机械稳定性;
- 在极端恶劣的条件下提供卓越的性能。

主要应用:

- 高温轴承润滑;
- 各种办公设备、电气设备;
- 汽车配件; 汽车/摩托车软轴;
- 各种化学环境下的润滑和防护。

主要技术参数:

| 项目 | 参数 | | | 试验标准 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 外观 | 红色均匀油膏 | | | 目测 |
| 使用温度范围 (°C) | -23~180 | | | -- |
| 型号 | 100 | 460 | 007 | -- |
| 锥入度 1/10mm | 265-295 | 295-310 | 400-430 | GB/T 269 |
| NLGI 等级 | 2 | 1.5 | 00 | |
| 滴点°C | ≥265 | ≥265 | --- | GB/T 3498 |
| 钢网分油 24h 100°C | ≤5% | ≤5% | --- | SH/T 0324 |
| 蒸发损失 99°C, 22h | ≤3% | ≤3% | ≤3% | GB/T 7325 |
| 45#钢腐蚀 3h 100°C | 合格 | 合格 | 合格 | SH/T 0331 |
| 四球磨痕 1200r/min 1h 75°C 40kg | ≤0.5 mm | ≤0.5 mm | ≤0.5 mm | SH/T 0204 |
| 四球测试 PD 1500r/min 10s | ≥250kg | ≥250kg | ≥250kg | SH/T 0202 |

(以上数据, 仅供参考, 不具契约书性质。)

注意事项:

- 使用前请将涂脂部位清洗干净并风干后再涂抹本品;
- 启用后应及时将盒盖严, 以免混入杂质影响使用效果;
- 请勿与其它油脂混用;
- 本品应贮存于清洁、干燥避光处;
- 自生产之日起, 36 个月未启用, 建议使用前取样检测后使用。